

## **ResinGram**

**FASTCAST POLYURETHANE**

**POT LIFE 6 min**

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ρητίνη Πολυουρεθάνης για χύτευση σε καλούπι σιλικόνης RTV-2.

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ελάχιστη συρρίκνωση
- Μεγάλη ρευστότητα
- Αναλογία ανάμιξης 1:1 κατά βάρος

<b>PHYSICAL PROPERTIES</b> ResinGram Polyol / Isocyanate	
Σύνθεση	Polyol / Isocyanate
Αναλογία κατά βάρος	100:100
Κατάσταση ύλης	Υγρό
Χρώμα	Λευκό
Σκληρότητα σε Shore D	70
Ρευστότητα at 25°C (mPa.s)	65 / 20
Πυκνότητα	0.98 / 1.12
Χρόνος εργασίας at 25°C	3 min
Δύναμη κάμψης MPa	25
Αντοχή σε MPa	35
Χρόνος ξεκαλουπώματος 25°C	120 min