

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για παραγωγή αντιγράφων από καλούπια σιλικόνης
- Δημιουργία γύψινων καλουπιών

#### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Διάκριση Αποτυπωτικής ικανότητας
- Επιφανειακή σκληρότητα
- Μικρή διαστολή

<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	
Προτεινόμενη αναλογία νερού/γύψου	30-33 ml/100gr
Χρόνος ανάμειξης	60sec
Χρόνος εργασίας	~7min
Αρχικός χρόνος στερέωσης	~12min
Τελικός χρόνος στερέωσης	18-20min
Χρόνος ξεκαλουπώματος	~60min
Αντοχή στην θλίψη	>18MPA
Επιφανειακή σκληρότητα	160N/mm <sup>2</sup>
Χρώμα	Λευκό