

MR Revultex

- Φυσικό ελαστικό

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνολικό συμπαγές περιεχόμενο	60.5 %
Περιεκτικότητα σε αμμωνία	0.68 %
Μηχανική σταθερότητα	1350 sec
Ιξώδες @ 25C	35.0 sec
700 % επιμήκυνση	50
Αντοχή στο σχίσιμο, Kn/m	70
Επιμήκυνση σε θραύση, %	950